

Urban Style

- ► Protegge e decora il parquet
- ► Ancoraggio senza carteggiare e senza sverniciare
- ▶ Ultra resistente al passaggio frequente, alle macchie e ai graffi

INFORMAZIONI

Essiccazione tra due mani



Essiccazione completa

VETRIFICATORE



Aspetto

Resa

Pulizia









DESTINAZIONE D'USO

Ideale per parquet vetrificati, pre-verniciati e in essenza europea o esotica. Compatibile anche per i supporti stratificati.

CARATTERISTICHE PROTEGGE E DECORA

- Aderisce perfettamente sulle superfici senza l'utilizzo di un fondo
- Dona un tocco di modernità ai pavimenti in legno, mantenendo visibili le venature
- Super resistente al passaggio frequente, alle macchie e ai graffi

DAI UN TOCCO «URBAN» AL TUO PARQUET!

Urban Style nasce nei laboratori di V33 con lo scopo di proteggere il parquet e gli stratificati dai passaggi frequenti e dalle aggressioni quotidiane (graffi, macchie), ma non solo. Infatti, permette di dare un tocco di modernità grazie a una cartella colori alla moda e ai tre differenti aspetti tra i quali scegliere: brillante, satinato e metallizzato.

Scopri la linea Parquet di V33 sul sito www.v33.it o sui nostri canali social f (i)









PREPARAZIONE

Per garantire l'aderenza della vernice, il supporto deve essere pulito, asciutto e ben sgrassato (soprattutto nel caso di legni grassi) con un detergente a base di soda (alcalino).

- Legno grezzo: per ottenere un risultato liscio e omogeneo, levigare leggermente con grana 120 e spolverare con cura.
- Legno vetrificato, pre-verniciato/smaltato: dopo avere eliminato eventuali residui di vernice vecchia, lavare e lasciare asciugare bene. Carteggiare con grana più fine (120) e rimuovere la polvere con cura.
- Legno cerato/oliato: eliminare la cera con un decerante per parquet, carteggiare in due passaggi (la prima con carta vetro grana 60 e la seconda con carta vetro grana 120), per ritrovare il legno grezzo e rimuovere la polvere accuratamente.
- Rivestimenti stratificati: lavare, sciacquare e lasciare seccare. Carteggiare leggermente con carta vetro grana 240 e spolverare accuratamente.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione tra 12° C e 25° C, su legno asciutto e lontano da correnti d'aria.

- Agitare molto bene prima di applicare il prodotto e mescolare durante l'utilizzo tramite una bacchetta lunga e larga per garantirne l'omogeneità.
- Vetrificare utilizzando un pennello a setole morbide o un rullo con pelo 12 mm. Suggeriamo di iniziare da un angolo del locale, di fronte alla luce, poi arretrare fino all'uscita.
- Applicare in strati incrociati, intensi e regolari assecondando le venature del legno. Lasciare asciugare 3 ore.
- Dopo avere levigato la superficie con carta vetro grana 240 e rimosso la polvere, stendere la seconda mano di vetrificatore. Lasciare seccare per 12 ore. Per le due settimane successive all'applicazione, usufruire degli ambienti trattati con precauzione.
- Su parquet cianfrinati, evitare che il vetrificatore si accumuli nelle smussature.

CONSIGLI V33

- Sulle scale, per una maggiore tenuta all'abrasione, suggeriamo di stendere tre mani per ottenere un maggior rinforzo dello strato vetrificante.
- Per un maggiore risultato, su legni a maggior contenuto di tannini, è preferibile applicare una prima mano di **Fondo Turapori V33**.
- Per conservare la bellezza del parquet, pulire e manutenere con il **Pulitore Lucidante V33** e i **Rinnovatori per Paqruet e Stratificati V33**.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). TEME IL GELO. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 6 g/l di COV.



TINTE



Bianco ghiaccio SATINATO



Grigio cemento SATINATO



Zinco MATALLIZZATO



Ghisa MATALLIZZATO



Nero industriale BRILLANTE



Rosso fusione BRILLANTE

FORMATI





0,75 L

2,5 L