



Shampoo attivo Cemento-Calcestruzzo

- ▶ Pulisce, sgrassa e disincrosta
- ▶ Neutralizza la superficie dei cementi nuovi
- ▶ Aumenta la porosità del pavimento

INFORMAZIONI

Essiccazione
completa



Pulizia



Resa



Attrezzi



DESTINAZIONE D'USO

Preparazione dei pavimenti interni ed esterni prima della verniciatura su cemento, calcestruzzo e piastrelle.

CARATTERISTICHE

- Pulisce e disincrosta i pavimenti grazie alla formula concentrata a base di acido
- Neutralizza la superficie dei cementi nuovi, dotati di un'elevata aggressività chimica verso le vernici.
- Aumenta la porosità del pavimento grazie alla sua azione acida.
- Sgrassa le macchie superficiali di olio.

LO SAPEVI CHE?

La preparazione è uno step obbligatorio per ottenere il massimo dai prodotti vernicianti. Prima dell'applicazione di uno smalto è necessario lavare, sgrassare e rimuovere qualsiasi residuo di vecchia vernice, colla, macchie dalla superficie da trattare. Ecco che V33 offre una gamma completa per poterti supportare a 360° nel tuo lavoro di bricolage.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social  



Shampoo attivo Cemento-Calcestruzzo

PREPARAZIONE

- Per cemento e calcestruzzo nuovo: aspettare 3 mesi per un'asciugatura completa per poi procedere alla preparazione e verniciatura.
- Per le macchie grasse: diluirle con il **Solvente pulitore V33**, quindi cospargerle di "segatura" o "talco" per assorbire ed eliminare i grassi.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria e poco umido.
- Versare lo shampoo in acqua e mescolare dolcemente.
- Applicare lo shampoo diluito con un annaffiatoio per una ripartizione uniforme su tutta la superficie.
- Lavare in profondità con uno spazzolone, lasciare agire per 30 minuti e sciacquare abbondantemente con acqua.
- Ripetere l'applicazione fino alla corretta preparazione della superficie: senza polvere, disincrostata, senza macchie di grasso.
- Lasciare seccare per almeno 24 ore e procedere con l'applicazione del prodotto verniciante.

CONSIGLI V33

- Per sicurezza dell'utilizzatore, indossare guanti e occhialini di protezione.
- Per superfici in cemento vecchio, suggeriamo di diluire 0,5lt di prodotto con 15lt di acqua. Per cemento nuovo aumentare la concentrazione dello shampoo (0,5lt con 10lt di acqua), mentre per cemento liscio, non poroso, su 0,5lt aggiungere 5lt di acqua.

PRECAUZIONI D'USO

R35: Provoca gravi ustioni. S1/2: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. Contiene: dal 15% al 30% in valore massimo di acido fosforico. Dal 5% al 15% in valore massimo di tensioattivo non anionico.

FORMATI



2 L