



Vernice Piano di Lavoro

- ▶ Resistenza rinforzata ai graffi, alle macchie e al calore
- ▶ Ultra lavabile

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Raccomandato per la protezione dei supporti in legno quali piani di lavoro, mensole, tavole. Si applica su tutte le essenze di legno europeo e esotico.

Compatibile anche sui supporti verniciati e stratificati.

CARATTERISTICHE

- Ultra resistente ai graffi, macchie* e calore
- Idoneo al contatto occasionale con alimenti**
- Massima aderenza non solo sul legno massello ma anche sugli stratificati e melaminici e su legni verniciati o grezzi
- Vernice in fase acquosa: assenza di odori sgradevoli e facile da lavare

RESISTENZA RINFORZATA: INNOVAZIONE ANTI-GRAFFIO

La vernice Piano di Lavoro V33 è arricchita da una speciale formula che rende i supporti super resistenti alle aggressioni quotidiane come graffi, acqua, macchie, grasso e calore (fino a 100°C).



* acqua, caffè, vino, olio, ketchup...

** conforme al test dell'inerzia chimica secondo la parte della norma ENV 1186 1,2 e 3, con tempi di contatto limitati a 2 ore, per un contatto con alimenti e liquidi, alcoolici, acidi e grassi.



Vernice Piano di Lavoro

PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione, aggiungere tutto l'additivo in dotazione nella vernice. Mescolare per almeno due minuti e lasciare riposare per cinque minuti prima dell'utilizzo.

Assicurarsi che il supporto sia ben pulito e asciutto.

- Legno grezzo: carteggiare il vostro supporto con carta vetro a grana fine (240) e rimuovere la polvere.
- Supporti verniciati o stratificati: pulire con un detergente a base di soda (alcalino), sciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare con carta vetro e spolverare.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione tra 12° e 25° C, lontano da correnti d'aria e al riparo dai raggi del sole.
- Una volta aggiunto l'additivo alla vernice, applicare una prima mano generosa con l'aiuto di un pennello o di un rullo nel senso delle fibre del legno e lasciare seccare 4 ore.
- Carteggiare con una carta vetro fine (240) e spolverare.
- Applicare una seconda mano con gli stessi accorgimenti della prima mano e lasciare seccare 24 ore.

CONSIGLI V33

- Una volta che l'additivo viene aggiunto alla vernice, assicurarsi di utilizzare il prodotto entro 10 giorni dalla data del suo impiego.
- La resistenza ottimale di questo prodotto si ottiene dopo 20 giorni di essiccazione, evitare dunque di sollecitare il vostro supporto (urti, macchie) nei primi venti giorni.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Valore limite UE per questo prodotto (cat A/e): 130g/L (2010). Questo prodotto contiene max 55g/L COV. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta dopo l'uso.

FORMATI



0,5 L