



# Idropittura acrilica SPECIALE BARBECUE BALCONI E MURETTI

- ▶ 2in1: Idropittura e fondo per barbecue e tutte le pareti esterne della casa
- ▶ Tecnologia Hydro Pliolite
- ▶ Senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto

## INFORMAZIONI

Essiccazione tra due mani




Essiccazione completa



Aspetto



Resa



Pulizia



### DESTINAZIONE D'USO

Ideale per il rinnovo e la tinteggiatura di barbecue, muri di balconi e murature in mattoni, cemento, calcestruzzo. Applicabile direttamente anche su intonaci, rivestimenti.

### CARATTERISTICHE

- Formulazione in resina Hydro Pliolite
- Alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Resistente al calore
- Alta resistenza all'usura e al lavaggio
- Facile da applicare: direttamente sul supporto e stesura omogenea per un risultato impeccabile grazie alla composizione di micro-sfere
- Alto potere coprente
- Zero crepe

## INNOVAZIONE E QUALITA' V33: EFFICACIA E PERFORMANCE GARANTITE



- Le MICRO-BIGLIE migliorano l'applicabilità grazie a un effetto ruotante a biglia.
- Le MICRO-BIGLIE facilitano l'ancoraggio meccanico tra le mani.



- La resina Hydro Pliolite® ancora in profondità la pittura nel supporto.
- Le MICRO-BIGLIE facilitano l'ancoraggio meccanico tra le mani.



- Una formulazione monomano che maschera i difetti delle macchie e imperfezioni.
- Le MICRO-BIGLIE donano un risultato finale dall'aspetto opaco profondo.



- Una finitura estremamente impermeabile allo scorrimento dell'acqua e all'umidità.
- Pittura che penetra negli interstizi e nelle crepe per una migliore protezione.

### ADERENZA DIRETTA SUI SUPPORTI

#### TIPI DI SUPPORTO:

Cemento / calcestruzzo	★★★★
Pietra	★★★★
Idropittura nuova o vecchia*	★★★★
Intonaci	★★★★
Rivestimenti (graffiati, strotolati)	★★★

#### STATO DELLA FACCIATA:

Facciata nuova o grezza	★★★★
Facciata polverosa, sfarinata	★★
Facciata umida	★★★
Facciata sporca	★★★★

Scopri la gamma di smalti V33 su [www.v33.it](http://www.v33.it) e sui nostri canali social



## Idropittura acrilica Speciale Barbecue, Balconi e Muretti

### PREPARAZIONE

Con l'aiuto di una spatola eliminare eventuali residui di vecchia pittura o parti non aderenti. Lavare il supporto, preferibilmente con una idropulitrice ad alta pressione (< 60 bars) per eliminare tracce di grasso e sporco.

Lasciare asciugare minimo 24 ore. Se necessario, applicare un trattamento anti-muffa, per rimuovere e prevenire micro-organismi, muffe, funghi, licheni, alghe.

Stuccare nel caso di presenza di fessure o crepe sul supporto con uno stucco per esterni che non contenga materiale plastificante. Su supporti non dipinti, porosi, assorbenti o che presentano crepe, applicare un fondo di pittura diluita al 10% per poi procedere all'applicazione della pittura secondo le istruzioni per l'uso.

### APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, evitando la luce diretta del sole e in un luogo protetto da correnti d'aria, umidità, pioggia. Assicurarsi che il supporto abbia la stessa temperatura di quella dell'ambiente esterno.
- Mescolare molto bene con l'aiuto di una bacchetta larga per rendere omogeneo il prodotto. Insistere sul fondo della latta.
- Applicare l'idropittura in maniera generosa in una mano senza diluirla
- Lavorare dal basso verso l'altro cominciando dagli angoli e dalle giunture, utilizzando un pennello rotondo grande.
- Con un rullo in lana, da 12mm per i supporti lisci o da 120mm per quelli strutturati, pitturare orizzontalmente applicando solo una mano, dall'alto verso il basso e incrociando i passaggi. Il secondo passaggio si effettua dall'alto verso il basso senza ricaricare il rullo di idropittura per ottenere un risultato ottimale.

### CONSIGLI V33

- Dividere la superficie da pitturare in piccole aree (1 o 2 metri) e applicare il prodotto su un'area alla volta.
- Effettuare il lavoro all'ombra e terminare due ore dopo il tramonto.

### PRECAUZIONI D'USO

EUH208 : Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 4,5-dicloro-2-n-ottile-4-isotiazolo-3-one; miscela di 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere lontano dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare solamente all'aria aperta o in un ambiente ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Valore limite UE per questo prodotto (Cat A/c): 40g/L (2010). Questo prodotto contiene max 19g/L di COV. Teme il gelo.



Idropittura acrilica Speciale Barbecue, Balconi e Muretti

## TINTE



Bianco  
opaco

## FORMATI



2,5 L