



Idropittura Expert Lavabile

- ▶ Per interni
- ▶ Buona lavabilità
- ▶ Ottimo punto di bianco
- ▶ Alta traspirabilità
- ▶ Elevato potere riempitivo

INFORMAZIONI



Attrezzi



Diluizione:
Acqua



A una mano



Essiccazione
al tatto



Essiccazione
Completa



Aspetto



DESTINAZIONE D'USO

Idropittura ideale per tutti gli ambienti di casa.

CARATTERISTICHE

- Idropittura lavabile perfetta per intonaco, rasature con stucchi, gesso, cartongesso.
- Aderisce perfettamente a tutti i tipi di muratura e su vecchie pitture non sfarinanti e ben aderenti.
- Colorabile con il sistema tintometrico



LO SAPEVI CHE?

Scegliere la pittura giusta è il primo passo fondamentale per ottenere un risultato finale impeccabile e duraturo nel tempo. Non si tratta solamente di una scelta puramente estetica, ma anche funzionale. Sul mercato sono presenti tanti tipi di idropitture proprio per andare incontro a tutte le necessità. Il primo passo fondamentale nel scegliere quello giusto è la selezione delle stanze. Ogni ambiente ha le proprie caratteristiche e va trattato in modo diverso. Basta pensare ad esempio alla cucina e al bagno, che sono stanza ad alta esposizione a umidità con rischio di formazione di muffe. Diversamente la camera da letto dei bambini, esposti a un maggior rischio di macchie e disegni sul muro.

Scopri la nostra gamma di idropitture su www.V33.it e sui nostri canali social   



Idropittura Expert Lavabile

DATI TECNICI

Massa volumica (Densità)	kg/l	1,59 ± 0,03 a 20°C
Viscosità	cps	13.000 - 15.000 metodo Brookfield (G6V20 a 20°C)
Contenuti solidi in peso	%	63 ± 2
Contenuto solido in volume	%	42 ± 2
Permeabilità al vapore (EN ISO 7783)	Classe V1 High	V (g/m ² *d): <150 - SD(m): < 0,14
Confezioni disponibili	litri	4 - 10

VALORI FISICI (EN 13300)

Brillantezza (EN ISO 2813)	G4 Molto Opaco	< 5 G.U. 85°
Granulometria	S1 Fine	< 100 µm
Resistenza spazzolatura a umido (ISO 11998)	Classe 3	≥ 20 µm < 70 µm dopo 200 cicli
Potere coprente (ISO 6404-3)	Classe 2	≥ 98 < 99,5%

Applicazione		Rullo, pennello, spruzzo airless
Diluizione	% Vol	20-30 con acqua
Resa a due mani	m ² /l	4,5 - 5,5
Tempi di essiccazione (20°C e 60% di U.R.)	h	Fuori tatto: 1 - In profondità: 12 - 24
Attesa tra 1° e 2° mano (20°C e 60% di U.R.)	h	4 - 5
Temperatura di applicazione	°C	Min +5- Max +35

PREPARAZIONE

La fase di preparazione del supporto è uno step indispensabile per ottenere un risultato finale di qualità. Le superfici da trattare devono essere secche, perfettamente pulite ed asciutte. Eliminare completamente eventuali tracce di polvere, oli, grassi e parti poco aderenti. Stuccare eventuali fessure. Livellare eventuali irregolarità del sottofondo con idonei prodotti di preparazione.

- **Per superfici murali nuove e sane:** applicare un isolante per muro diluito. Dopo 8-12 ore applicare almeno due mani di prodotto diluito, rispettando i tempi di essiccazione tra una applicazione e un'altra.
- **Per superfici murali già dipinte con pitture ben coese:** asportare ogni parte della vecchia pittura non più aderente. In caso di muffe effettuare un trattamento con igienizzante specifico per pareti. Stuccare, se è necessario, e ripulire da ogni traccia di polvere e sporco. Applicare un isolante correttamente diluito. Dopo 8-12 ore applicare almeno due mani di prodotto diluito, rispettando i tempi di essiccazione tra una applicazione e un'altra.
- **Per superfici murali già dipinte con pitture a tempera:** raschiare la pittura a tempera precedentemente inumidita e uniformare il supporto con rasatura. Trattare le pareti con un isolante per muri diluito. Dopo 8-12 ore è possibile applicare almeno due strati di prodotto correttamente diluito, intervallando le applicazioni secondo le indicazioni.
- **Per superfici murali in cattive condizioni:** Rimuovere la vecchia pittura non più aderente. Effettuare eventuale rasatura per livellare la superficie e trattare le pareti con un isolante diluito. Dopo 8-12 ore è possibile applicare almeno due strati di prodotto correttamente diluito, intervallando le applicazioni secondo le indicazioni.



Idropittura Expert Lavabile

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra +5°C e +35°C, evitando correnti d'aria e sotto azione diretta del sole.
- Il consumo è condizionato dall'assorbimento e rugosità del supporto, dal tipo di colore scelto e dalla modalità applicativa.
- Mescolare bene il prodotto prima e durante l'utilizzo con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per un risultato omogeneo, insistendo sul fondo della latta.
- Proteggere con un telo il pavimento, mobili e le piccole superfici a stretto contatto con i muri da verniciare.
- Applicare la pittura prima sugli angoli e giunture con un pennello e poi continuare con un rullo, stendendo la pittura sul resto della superficie in modo omogeneo e incrociando i passaggi per un risultato impeccabile. Lasciare asciugare per 24 ore.

STRUMENTI

- Pennello tondo per ritocchi (per angoli, fessure e piccole parti).
- Rullo a pelo medio-lungo (9-12mm). Utilizzare strumenti puliti e lavati. Nel caso di strumenti nuovi, prima del loro utilizzo, lavarli con acqua e sapone, e utilizzarli dopo la loro asciugatura.
- Spruzzo airless

CONSIGLI V33

- Non fermarsi nell'applicazione al centro della superficie da pitturare. Iniziare la stesura sempre dalla zona della finestra.
- Non ripassate il lavoro in corso dell'essiccazione per evitare tracce di ripresa visibili. Le tracce di passaggio del rullo andranno via dopo l'essiccazione.
- Pulite gli attrezzi su uno straccio e lavateli con acqua.
- Conservare il prodotto chiuso in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e umidità.
- A lavoro ultimato il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale.
- Non miscelare con prodotti di diversa natura, poiché potrebbe alterare le caratteristiche tecniche e la qualità del prodotto.
- Nel caso di applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità, intervenire preventivamente con il risanamento della muratura.

PRECAUZIONI D'USO

Teme il gelo. EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; Miscela di 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/contenitore nel centro di raccolta rifiuti della tua città. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Teme il gelo.



Idropittura Expert Lavabile

FORMATI



4 L



10 L

COLORE



Bianco