



Smalto pavimenti Alta Resistenza

- ▶ Alta resistenza ai frequenti passaggi di vetture e ai pneumatici caldi
- ▶ Alta tenuta ai graffi, agli urti, alle macchie e grasso
- ▶ Diretta applicazione su cemento e calcestruzzo

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Protezione e rinnovo dei pavimenti di garage, box auto e scantinati, soggetti alle aggressioni più intense. Idoneo su pavimenti in cemento e calcestruzzo (no idoneo per piastrelle o parquet).

CARATTERISTICHE

- Composto da speciale resina ad alte prestazioni per protezione estrema al passaggio frequente di vetture
- Resistente alle macchie e grasso
- Resistente ai graffi, agli urti, alle cadute di strumenti metallici

NUOVO LOOK AL PAVIMENTO SENZA CAMBIARLO!

Per chi è in vena di grandi lavori e vuole rinnovare il pavimento per conferirgli nuova vita o semplicemente per dargli un nuovo look, V33 offre la possibilità di farlo senza il disagio di dover demolire il preesistente per rifarne uno nuovo e senza l'aiuto di un professionista.

Scegli il prodotto che fa per te tra un'ampia selezione di smalti perfetti per rinnovare/proteggere i pavimenti.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social   



Smalto pavimento Alta Resistenza

PREPARAZIONE

- Per garantire la corretta tenuta dello smalto, pulire bene il supporto e lasciare asciugare.
- Assicurarsi di rimuovere polvere, capelli e altro sporco che potrebbe inficiare sulla aderenza della vernice.
- Lavare a fondo il supporto con lo **shampoo attivo Cemento Calcestruzzo V33** e lasciare asciugare per 48 ore. Se il pavimento è liscio (non poroso), applicare una soluzione di acido cloridrico e di acqua (1lt per 4lt d'acqua), sciacquare bene e lasciare asciugare. Se il supporto grezzo è nuovo lavare e lasciare asciugare per 3 mesi prima di applicare il prodotto verniciante.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Mescolare bene con una bacchetta di legno prima dell'applicazione del prodotto per ottenere omogeneità.
- Utilizzare un pennello per i bordi e un rullo a pelo lungo (8/12 mm) per le superfici irregolari, iniziando da un angolo dello spazio della superficie continuando verso l'uscita.
- Applicare il primo strato, diluito al 5% con acquaragia, sul pavimento in cemento o calcestruzzo. Lasciare seccare 4-6 ore la prima mano, carteggiare leggermente e passare la seconda mano di vernice pronta all'uso (senza diluizione). Nel caso di pavimenti molto porosi o particolarmente sollecitati, può essere necessario un terzo strato.
- Lasciare seccare per almeno 24 ore per il riutilizzo pedonale. Per il passaggio e parcheggio di vetture è necessario attendere almeno 72 ore.

CONSIGLI V33

- Per verificare il grado di porosità della superficie è sufficiente versare una goccia d'acqua sul pavimento. Se rimane in superficie, il pavimento non è poroso. In questo caso, per ottenere la massima performance della vernice, procedere con l'applicazione della soluzione di acido clorico e acqua.
- Sugeriamo di testare il prodotto in un angolo per verificare l'effetto finale dello stesso.
- Consigliamo di evitare di sollecitare la superficie per almeno una settimana.

PRECAUZIONI D'USO

R10 : INFIAMMABILE. R52/53 : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R66 : L'esposizione ripetuta può provocare l'inacidimento o la screpolature della pelle. S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29 : Non buttare i residui nelle fognature. S46 : In caso d'ingestione, rivolgersi immediatamente ad un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. S51 : Utilizzare solo in zone ben ventilate. Contiene la methylethylcetoxime. Può provocare reazioni allergiche. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.



Smalto pavimento Alta Resistenza

TINTE



Bianco



Ecrú



Sabbia



Grigio
chiaro



Grigio
scuro



Terra cotta



Rosso
mattone



Verde
muschio

FORMATI



0,5 L



2,5 L