



RENOV'MUR®

IDROPITTURA SPECIALE LAVABILE

- ▶ Applicazione facile, senza tracce
- ▶ Maschera le imperfezioni
- ▶ Alta traspirabilità
- ▶ Bianco luminoso. Non ingiallisce
- ▶ Super potere coprente già dalla prima mano
- ▶ Lavabile facilmente con un panno umido

INFORMAZIONI

DILUIZIONE

MAX 30%
con acqua

STRUMENTI

rullo,
pennello,
spruzzo

PULIZIA
acqua

TEMPI DI ESSICCAZIONE

6H
tra le
due mani

24H
completa

MADE IN ITALY

DESTINAZIONE D'USO

Idropittura speciale per rinnovare le pareti di soggiorni, corridoi, anticamere, studi.

CARATTERISTICHE

- Ottimo punto di bianco
- Super potere coprente dalla prima mano (98%)
- Lavabile facilmente con un panno umido
- Soddisfa i requisiti previsti dalla CLASSE A+

LO SAPEVI CHE?

Scegliere la pittura giusta è il primo passo fondamentale per ottenere un risultato finale impeccabile e duraturo nel tempo. Non si tratta solamente di una scelta puramente estetica, ma anche funzionale. Sul mercato sono presenti tanti tipi di idropitture proprio per andare incontro a tutte le necessità. Il primo passo fondamentale nel scegliere quello giusto è la selezione delle stanze. Ogni ambiente ha le proprie caratteristiche e va trattato in modo diverso. Basta pensare ad esempio alla cucina e al bagno, che sono stanza ad alta esposizione a umidità con rischio di formazione di muffe. Diversamente la camera da letto dei bambini, esposti a un maggior rischio di macchie e disegni sul muro.

Scopri la nostra gamma di idropitture su www.V33.it e sui nostri canali social   



Renov'Mur idropittura speciale Lavabile

PREPARAZIONE

La fase di preparazione del supporto è uno step indispensabile per ottenere un risultato finale di qualità. Le superfici da trattare devono essere secche, perfettamente pulite ed asciutte. Eliminare completamente eventuali tracce di polvere, oli, grassi e parti poco aderenti. Stuccare eventuali fessure. Livellare eventuali irregolarità del sottofondo con idonei prodotti di preparazione.

- **Per superfici murali nuove e sane:** applicare un isolante per muro diluito. Dopo 8-12 ore applicare almeno due mani di prodotto diluito, rispettando i tempi di essiccazione tra una applicazione e un'altra.
- **Per superfici murali già dipinte con pitture ben coese:** asportare ogni parte della vecchia pittura non più aderente. In caso di muffe effettuare un trattamento con igienizzante specifico per pareti. Stuccare, se è necessario, e ripulire da ogni traccia di polvere e sporco. Applicare un isolante correttamente diluito. Dopo 8-12 ore applicare almeno due mani di prodotto diluito, rispettando i tempi di essiccazione tra una applicazione e un'altra.
- **Per superfici murali già dipinte con pitture a tempera:** raschiare la pittura a tempera precedentemente inumidita e uniformare il supporto con rasatura. Trattare le pareti con un isolante per muri diluito. Dopo 8-12 ore è possibile applicare almeno due strati di prodotto correttamente diluito, intervallando le applicazioni secondo le indicazioni.
- **Per superfici murali in cattive condizioni:** Rimuovere la vecchia pittura non più aderente. Effettuare eventuale rasatura per livellare la superficie e trattare le pareti con un isolante diluito. Dopo 8-12 ore è possibile applicare almeno due strati di prodotto correttamente diluito, intervallando le applicazioni secondo le indicazioni.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra +5°C e +35°C, evitando correnti d'aria e sotto azione diretta del sole.
- Il consumo è condizionato dall'assorbimento e rugosità del supporto, dal tipo di colore scelto e dalla modalità applicativa.
- Mescolare bene il prodotto prima e durante l'utilizzo con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per un risultato omogeneo, insistendo sul fondo della latta.
- Proteggere con un telo il pavimento, mobili e le piccole superfici a stretto contatto con i muri da verniciare.
- Applicare la pittura prima sugli angoli e giunture con un pennello e poi continuare con un rullo, stendendo la pittura sul resto della superficie in modo omogeneo e incrociando i passaggi per un risultato impeccabile. Lasciare asciugare per 24 ore.

STRUMENTI

- Pennello tondo per ritocchi (per angoli, fessure e piccole parti).
- Rullo a pelo medio-lungo (9-12mm). Utilizzare strumenti puliti e lavati. Nel caso di strumenti nuovi, prima del loro utilizzo, lavarli con acqua e sapone, e utilizzarli dopo la loro asciugatura.
- Spruzzo airless



Renov'Mur idropittura speciale Lavabile

CONSIGLI V33

- Non fermarsi nell'applicazione al centro della superficie da pitturare. Iniziare la stesura sempre dalla zona della finestra.
- Non ripassate il lavoro in corso dell'essiccazione per evitare tracce di ripresa visibili. Le tracce di passaggio del rullo andranno via dopo l'essiccazione.
- Pulite gli attrezzi su uno straccio e lavateli con acqua. Le attrezzature, pennelli, rulli, reticelle e utensili per la mescolazione devono essere puliti e ben conservati: sono infatti frequenti fonti di contaminazione batterica.
- Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli imballi devono essere protetti dai raggi solari.
- A lavoro ultimato il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale.
- Non miscelare con prodotti di diversa natura, poiché potrebbe alterare le caratteristiche tecniche e la qualità del prodotto.
- Nel caso di applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità, intervenire preventivamente con il risanamento della muratura.

PRECAUZIONI D'USO

Contiene biocidi (Preservanti): contiene Miscela di 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 2-ottil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). TEME IL GELO. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30g/L COV.

FORMATI



0,75 L

4 L

14 L

COLORE



Bianco