

**IDEALE PER UNA
PROTEZIONE TOTALE DEL
LEGNO IN CONDIZIONI
CLIMATICHE ESTREME**

Il Flatting per Imbarcazioni garantisce una protezione di lunga durata anche in condizioni climatiche particolarmente difficili (mare, montagna)..

PROTEZIONE ESTREMA

- Ottima resistenza a graffi, agli urti, alle macchie ed alle intemperie
- Resistenza all'acqua di mare, alla salsedine, al sole

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

- Grazie alla sua forte resistenza alle abrasioni, è possibile applicarla tranquillamente sul legno nelle parti non calpestabili dei luoghi di passaggio situati all'esterno: terrazze, balconi, scale esterne, passatoie...

TINTE

1 colore
Aspetto: brillante



Ambrato



0,75L · 2,5L



SUPPORTI

- Ideale per climi marini e difficili: montagna, mare, climi umidi.
- Perfetta anche per tutti i serramenti esterni: porte, persiane, finestre, terrazze, balconi, scale esterne, passatoie, etc.
- Fortemente consigliata per una estrema protezione di qualsiasi legno esterno (ad eccezione dell'eventuale parte di legno dello scafo o dell'imbarcazione immersa in acqua).



ESSICCAZIONE

6 ore TRA LE 2 MANI

A seconda delle condizioni climatiche, dello spessore, del supporto...



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO O PISTOLA



PULIZIA STRUMENTI
ACQUARAGGIA

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

Il legno deve essere grezzo, pulito e asciutto. Arrotondare leggermente gli angoli dei legni con carta abrasiva per garantire una copertura uniforme della vernice.

- **LEGNO GREZZO** : carteggiare ed eliminare la polvere.
- **LEGNO GIA VERNICIATO** : carteggiare con carta abrasiva (grana 240) ed eliminare la polvere. Se la precedente vernice è screpolata e/o si sfoglia o non è ben ancorata sul supporto, asportarla con il SUPER SVERNICIATORE SPECIALE LEGNO V33. Sciacquare con acqua e lasciare asciugare per 24 ore. Carteggiare (carta abrasiva a grana fine 240) e eliminare la polvere.
- **LEGNI DURI o ESOTICI** : diluire la prima mano di vernice aggiungendo circa il 10% di acquaragia, applicare la seconda mano pura. Nel caso di legno grasso la superficie dovrà essere sgrassata con acetone.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione: tra 12°C e i 25°C, in ambiente asciutto.

- Mescolare il flatting prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per ben rendere omogeneo il prodotto.
- Applicare in 2 mani con pennello o rullo in strati uniformi in direzione delle fibre del legno, evitando spessori eccessivi.
- Tra la prima e la seconda mano una carteggiata leggera della superficie con carta vetrata consentirà una finitura perfetta.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più flatting possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.

CONSIGLI PRATICI V33

- Un 3° strato può essere necessario in caso di forte esposizione (Sud/Sud-Ovest) o di condizioni estreme (mare) per una più lunga durata.
- L'aspetto può variare a seconda della specie legnosa. Fare una prova preventiva su una parte della superficie poco visibile.
- Nel caso di utilizzo a spruzzo, assicuratevi di indossare guanti e un abbigliamento adeguato e non respirare i vapori.
- Chiudere i barattoli non finiti in modo da poter riutilizzare la vernice.
- Il reimpiego della vernice è un modo efficace di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita.
- Evitare di sprecare la vernice facendo una stima della quantità necessaria.
- Rispettare la resa indicata sulla confezione e richiudere la confezione dopo l'uso. Conservare la confezione in posizione capovolta.