

**LA VERNICE IDEALE PER RINFORZARE
LA FUNZIONE ANTISCIVOLO
SU SCALE E TERRAZZE ESTERNE**

ALTA RESISTENZA

- Impermeabile e resistente ai raggi UV
- Testata da un laboratorio indipendente secondo la norma NF EN 16165 (test a piedi nudi)

FACILE

- Ravviva l'aspetto naturale della superficie
 - Incolore, non ingiallisce
 - Asciugatura rapida

TINTE



INCOLORE
Satinato



0,75L • 2,5L

SU QUALI SUPPORTI ?

Su tutte le superfici lisce come vernici per pavimenti, cemento, calcestruzzo, piastrelle, lastricati.

• Ideale per uso esterno su pavimenti lisci e scivolosi: scale, terrazze esterne.

In caso di applicazione su pavimenti frequentemente bagnati, testare prima su una piccola area per verificarne la scivolosità.

**Il sistema antiscivolo non è adatto per bordi piscina. Non adatto a superfici oliate o cerate.*



ESSICCAZIONE

3 ore TRA LE 2 MANI



RESA AL LITRO

+/- 6mq

FINITI IN 2 MANI



STRUMENTI

PENNELLO, RULLO a pelo medio-lungo



PULIZIA E DILUIZIONE

A C Q U A

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere pulito, secco, sgrassato e che non rilasci polvere.

SUPPORTI GREZZI :

- Cemento nuovo : lasciare seccare 3 mesi prima della verniciatura. Su massetto: testare l'adesione su una piccola superficie.
- Cemento grezzo: sgrassare con l'aiuto dello Shampoo Attivo V33.
- Piastrelle : sgrassare per eliminare tracce di vecchi prodotti per la pulizia, lavare con Shampoo Attivo V33, carteggiare con carta vetro grana 60 per poi levare la polvere.

SUPPORTI GIA' VERNICIATI :

- Lavare. Carteggiare con carta abrasiva a grana grossa e eliminare le eventuali parti non aderenti. Levare accuratamente la polvere. Sgrassare.

Non adatta a pavimenti in legno trattati precedentemente con olii o esclusivamente con cere.

APPLICAZIONE

Condizioni ideali di applicazione : tra i 12° e i 25° C, in clima secco e senza correnti d'aria.

- Prima dell'utilizzo mescolare accuratamente con una bacchetta lunga e larga, in maniera da ottenere un impasto omogeneo del prodotto per fare in modo di rilasciare una concentrazione sufficiente di microgranuli durante la stesura.
- Applicare in una mano. Su supporti porosi, una seconda mano potrebbe essere necessaria.
- Lasciare seccare 3 ore tra le due mani. Tempi di riutilizzo pedonale della superficie trattata : 12 ore.
- Al termine del lavoro, levare meccanicamente dagli utensili quanto più prodotto possibile. Al fine di evitare il rilascio di sostanze nocive nell'ambiente, non versare residui di acqua o solventi di lavaggio in lavelli, wc, fognature, bidoni della spazzatura.